



Den Braven Sealants

Technický list 02.04 Stavbařský butylenový tmel

Výrobek Jednosložkový těsnící spárovací tmel, na bázi polybutylenových pryskyřic. Vytváří plastický spoj.

Vlastnosti

- Bez rozpouštědel;
- Vytváří hladký, napnutý povrch;
- Snadná aplikace, přetíratelný akrylátovými a disperzními barvami;
- Vysoká přilnavost na různé stavební mat., v kombinaci savý – nesavý včetně PVC;

Použití

- Pro exteriéry, jako sklenářský tmel při zasklívání skleníků;
- Tmelení obvodových spár v betonu mezi zdívkou a betonem;
- Tmelení stavebních spár, podtmelování sendvičových panelů a trapézových plechů;
- Tmelové spáry s malým dilatačním pohybem, které jsou vystaveny malému mechanickému působení.

Balení Kartuše 310ml

Barva Kartuše – bílá, šedá, černá, hnědá

Technické údaje

Základ	-	polybutylen	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	1,7 – 1,8	
Sušina	%	95	
Tepelná odolnost	°C	-20 / +75	(po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	-15	(při přepravě)
Tepelný rozsah použití	°C	+5 / +40	
Tvorba povrchové slupky	hodin	48 - 72	(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Dilatační schopnost	%	± 6,0	
Stékavost	mm	< 2	(dle ISO 7390)
Skladovatelnost	měsíce	24	(při teplotách od +5°C do +25°C)
Minimální šířka spáry	mm	4	
Maximální šířka spáry	mm	24	
Přibližná spotřeba	vzorec		

$$\text{délka spáry [m]} = \frac{\text{obsah [ml]}}{\text{šířka [mm]} \cdot \text{hloubka [mm]}}$$

Přibližná spotřeba z 310 ml příklad

$$\text{délka spáry [m]} = \frac{310 [\text{ml}]}{4 [\text{mm}] \cdot 6 [\text{mm}]} = 12,9 \text{ m}$$

Přibližná spotřeba z 310 ml

m 12,9 (pro spáru 4 x 6 mm)

Omezení Mimo jiné není vhodné pro dlouhodobé zatížení vodou, pro použití na PE, PP, živичné podklady a teflon, není vhodný pro dilatační spáry – pouze malé namáhání do 6%.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.
Pokyny Při použití v exteriérech nutno zamezit min. 5 hod. po aplikaci styku s vodou (děšť).

Čištění Materiál: technickým benzínem, lihem nebo podobnými prostředky
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č.ú. 19 - 0848810297 / 0100

IČO: 25366483, DIČ: CZ - 25366483

info@denbraven.cz

www.denbraven.cz



Den Braven Sealants

Technický list 02.04 **Stavbařský butylenový tmel**

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 02.04».

Aktualizace Aktualizováno dne: 27.01.2009

Vyhotoveno dne: 07.11.2001

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č.ú. 19 - 0848810297 / 0100

IČO: 25366483, DIČ: CZ - 25366483

info@denbraven.cz

www.denbraven.cz