



Technický list

TL 06.70 Štuková omítka

Produkt

Je hotová namíchaná štuková omítka, která se používá především pro zhotovení finálních úprav zdí, pro opravy starých omítek nebo na povrchy jako je hladký beton, pórobeton. Při použití v méně náročných objektech může nahrazovat pro svoji bělost základní malířský nátěr.



Vlastnosti

- Snadná aplikace
- Okamžitě použitelná, odpadá míchání na stavbě
- Stále stejná konzistence

Použití

- Pro interiéry a exteriéry
- Pro rekonstrukce panelových bytů po odstranění tapet, při opravách stěn nebo při opravách starých omítek před malováním
- Při dokončovacích pracích po zaschnutí jádrových omítek
- Pro nanášení na povrchy jako je hladký beton, pórobeton

Technické vlastnosti

Základ	Křemenný písek, hydroxid vápenatý, akrylátová disperze, voda		
Objemová hmotnost	kg/m ³	≈ 1900	
Ekvivalentní difúzní tloušťka (s _d)	m	0,08	
Propustnost pro vodní páru	g/m ² .d	275,88	
Klasifikace propustnosti pro vodní páru - třída	-	V ₁ – vysoká	ČSN EN 1062-1
Koeficient rychlosti pronikání vody	kg/m ² .h ^{0,5}	3,29	
Třída permeability vody v kapalně fázi	-	W ₁ – vysoká	ČSN EN 1062-1 tab. 5
Aplikační teploty	°C	+5 / +30	
Provedení nátěru	týdny	3-4	
Soudržnost	MPa	1,5	ČSN EN 1542
Zrnitost omítky	mm	0,4	
Spotřeba	kg/m ²	1,5 – 2,0	při tloušťce 3 mm
Skladovatelnost	měsíce	24	při teplotách +5 / + 25 °C

Balení

- Kyblík 4 kg
- Kyblík 8 kg
- Kyblík 14 kg
- Kyblík 25 kg

Barva

- Bílá až šedobílá

Podklad

DEN BRAVEN
Czech and Slovak a.s.

793 91, Úvalno 353
Česká republika

IČO: 26872072
DIČ: CZ26872072

+420 554 648 200
info@denbraven.cz

www.denbraven.cz



Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. Podklad je nutné před aplikací vyrovnat a vyspravit obvyklým způsobem (zatmelit větší díry a spáry, odstranit nežádoucí výstupky, zbavit podklad všech nečistot, mastnoty a prachu). Vyčnívající kovové prvky je nutno opatřit antikoročním nátěrem. U savých podkladů je potřeba použít penetraci S2802A nebo Hlubkovou penetraci U velmi hladkých panelů je vhodné použít Beton Kontakt nebo Adhezní můstek.

Zpracování

Štuk se nanáší v tenké vrstvě na zdi a stropy pomocí zednické nerezové stěrky směrem zezdola nahoru. Po částečném zatuhnutí nanesené hmoty se celková plocha vyhladí krouživými pohyby pomocí molitanového nebo filcového hladítka. Před malířskými pracemi doporučujeme nechat povrch vyzrát minimálně 4 týdny.

Upozornění

Nevhodné používat při teplotách pod +5 °C a přímého slunečního záru – chránit před rychlým vysušením (viz. tabulka aplikační teploty).

Čištění

Materiál: ihned vodou

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce

Aktualizace

Aktualizováno dne 22.02.2021

Vyhotoveno dne 18.10.2006

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.